

## Producto



Pantalla acústica de acero galvanizado, lana de roca (como núcleo acústico) y una malla de polietileno verde


## Características de reducción del ruido

- Insonorización: 24 dB según la norma ISO 717-1:1996 / 21dB según EN 1793-2:1997
- Absorción: 9 dB según EN 1793-1: 1997

## Lana de roca – Características del núcleo acústico

**Euro clase A2 (s1, d0) según las norma de prevención contra incendios CEN:**

- Ignífugo
- Generación mínima de humo
- No emite gases tóxicos
- No gotea en caso de incendio
- Resiste temperaturas de más de 1000 grados centígrados
- El material es impermeable
- **Tiempo de vida estimada de la lana de roca:** Más de 30 años de uso en exteriores sin alteraciones en su funcionamiento



## Dimensiones del producto

Largo (mm)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Peso por elemento (kg)	Elementos por palé
2000	900	110	53,5	10
1000	900	110	26,8	20
2000	450	110	26,8	20
1000	450	110	13,4	40
3000	600	110	53,5	10

## Superficie decorativa

- Malla de polietileno

## Marco y enrejado de acero galvanizado

- Espesor del galvanizado: 70 µm según la norma ISO 1461

## Resistencia mecánica

- Prueba de resistencia al viento: Probado hasta la máxima carga de 2,06 kN/m<sup>2</sup> (tormenta 24 m/s= 0,81 kN/m<sup>2</sup>) según EN 1794-1:2003
- Tiempo de vida estimada del elemento: NoiStop® Green, más de 25 años

### Descargo de responsabilidad:

Procuramos asegurar que la información contenida en la presente Ficha Técnica (FT) es correcta al momento de la fecha de publicación. RockDelta (Rockwool A/S) procurará mantener esta publicación actualizada, ya que pueden realizarse mejoras al producto, o bien pueden tener lugar otros acontecimientos o cambios regulatorios que afecten la exactitud de la información contenida en la presente FT entre publicación y publicación. El uso detallado del producto no necesariamente representa una lista exhaustiva de usos de NoiStop® Green. RockDelta (Rockwool A/S) no aceptará responsabilidad por las consecuencias del uso de NoiStop® Green de forma diferente a la descrita anteriormente. Debe buscarse asesoramiento profesional si se contempla utilizar el producto de otra manera. La presente FT no otorga garantía alguna de los productos ni de su uso.

